Vefer® CONTRACT

TESTIERA

Testiera composta da struttura in truciolare ignifugo Ignipas con imbottitura **PUR E 30 SHAPING** densità 30 kg./m³ con spessori differenziati a seconda del modello, (Mod. E 4,5 cm. - Mod. B 7,0 cm. - Mod. D 13 cm.). Fibra 2/SING150GR, ovatta 100% poliestere 150 gr/m2 spessore: 1 cm.
Rivestimento LUSSO - SUPERLUSSO tutte omologate in CL1IM.

Prodotto **OMOLOGATO CL 1 IM**
secondo i Decreti Ministeriali del 26 giugno 1984 e 09 aprile 1994.

RIVESTIMENTO	FIBRA	PARTE STRUTTURALE
LUSSO SUPERLUSSO	2/SING150GR Composizione: Ovatta 100% Poliestere Peso: 150 gr/m² Spessore: 1 cm	IGNIPAS Composizione: Truciolare ignifugo Peso: 09,00 kg/m² Spessore: 1,8 cm

IMBOTTITURA			
	MOD. **E** PUR E 30 SHAPING Densità: 30 kg/m³ Spessore: 4,5 cm Natura degli eventuali additivi ignifuganti: melamina e composti alogeno fosforati 6,5%.	MOD. **B** PUR E 30 SHAPING Densità: 30 kg/m³ Spessore: 7,0 cm Natura degli eventuali additivi ignifuganti: melamina e composti alogeno fosforati 6,5%.	MOD. **D** PUR E 30 SHAPING Densità: 30 kg/m³ Spessore: 13 cm Natura degli eventuali additivi ignifuganti: melamina e composti alogeno fosforati 6,5%.

DIMENSIONI

Larghezza da 85 cm. a 250 cm.
Altezza 85 cm. a 180 cm.

	COLORE COLOUR	LARGHEZZA WIDTH cm	ALTEZZA HEIGHT cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ DENSITY Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA COMPRESSIVE HARDNESS Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE PRESSURE STRESS N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ELONGATION AT BREAK %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERM. COMPRESSION SET %
30 E	BI NO	202	109	31,5	3,3	130	200	4

MATERIALI SHAPING (HR)

Vefer® CONTRACT

TESTIERA A PARETE

Testiera a parete, composta da struttura in truciolare ignifugo Ignipas con imbottitura **PUR E 30 SHAPING** densità 30 kg./m³ con spessori differenziati a seconda del modello, (Mod. E 4,5 cm. - Mod. B 7,0 cm. - Mod. D 13 cm.). Fibra 2/SING150GR, ovatta 100% poliestere 150 gr/m2 spessore: 2 cm. Interposto OVATTA NO FIRE 100% viscosa modificata FR 200 gr/m2 spessore: 0,3 cm.
Rivestimento LUSSO - SUPERLUSSO tutte omologate in CL1.

Prodotto **OMOLOGATO CL 1**
secondo i Decreti Ministeriali del 26 giugno 1984 e 09 aprile 1994.

RIVESTIMENTO	INTERPOSTO	FIBRA	PARTE STRUTTURALE
LUSSO SUPERLUSSO	OVATTA NO FIRE Composizione: 100% Viscosa modificata FR Peso: 200 gr/m² Spessore: 0,3 cm	2/SING150GR Composizione: Ovatta 100% Poliestere Peso: 150 gr/m² Spessore: 2 cm	IGNIPAS Composizione: Truciolare ignifugo Peso: 09,00 kg/m² Spessore: 1,8 cm

IMBOTTITURA			
	MOD. **E** PUR E 30 SHAPING Densità: 30 kg/m³ Spessore: 4,5 cm Natura degli eventuali additivi ignifuganti: melamina e composti alogeno fosforati 6,5%.	MOD. **B** PUR E 30 SHAPING Densità: 30 kg/m³ Spessore: 7,0 cm Natura degli eventuali additivi ignifuganti: melamina e composti alogeno fosforati 6,5%.	MOD. **D** PUR E 30 SHAPING Densità: 30 kg/m³ Spessore: 13 cm Natura degli eventuali additivi ignifuganti: melamina e composti alogeno fosforati 6,5%.

DIMENSIONI

Larghezza da 85 cm. a 250 cm.
Altezza 85 cm. a 180 cm.

	COLORE COLOUR	LARGHEZZA WIDTH cm	ALTEZZA HEIGHT cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ DENSITY Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA COMPRESSIVE HARDNESS Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE PRESSURE STRESS N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ELONGATION AT BREAK %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERM. COMPRESSION SET %
30 E	BI NO	202	109	31,5	3,3	130	200	4

MATERIALI SHAPING (HR)

Vefer® CONTRACT

COLLEZIONE INCA

ANTIBATTERICO

N. 18 varianti colore

I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

AT591

AT379

AT380

AT592

AT309

AT09

AT783

AT383

AT381

AT384

AT311

AT382

AT450

AT449

AT600

AT272

AT328

AT01

Vefer® CONTRACT

COLLEZIONE INCA

CANVAS

N. 15 varianti colore

I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

CN43

CN97

CN07

CN49

CN03

CN50

CN05


CN06


CN92


CN95


CN96

CN93

CN00

CN01

CN91

Vefer® CONTRACT

COLLEZIONE INCA

GOTHA

N. 42 varianti colore

I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

Vefer® CONTRACT

COLLEZIONE INCA

ROYAL

N. 18 varianti colore

I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

Vefer® CONTRACT

COLLEZIONE INCA

YUTA

N. 15 varianti colore
I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

Y/46 **Y/42** **Y/35** **Y/03** **Y/01** **Y/02** **Y/66** **Y/98**

Y/96 **Y/95** **Y/57** **Y/67** **Y/04** **Y/05** **Y/100**

COLLEZIONE INCA

Vefer® CONTRACT

Composizione: 87,7% Pvc - 8% Pol. - 4,30% Cot.

CARATTERISTICHE *CHARACTERISTICS*		**NORMA** *TEST*	**UNITÀ** *UNITS*	**VALORI** *VALUE*	**TOLLERANZA** *ALLOVANCE*
Peso totale / *Total Weight*		UNI 4818 / P.3ª	gr/m²	650	± 5%
Peso supporto / *Support Weight*		UNI 4818 / P.3ª	gr/m²	80	± 5%
Spessore / *Tickness*		UNI 4818 / P.2ª	mm	0,95	± 0,1
Resistenza a trazione	Long. *Long.*	UNI 4818 / P.6ª	N	300	minimo *minimum*
Tensile resistance	Trasv. *Across*	UNI 4818 / P.6ª	N	200	minimo *minimum*
Allungamento a rottura	Long. *Long.*	UNI 4818 / P.6ª	%	40	minimo *minimum*
Ultimate Elongation	Trasv. *Across*	UNI 4818 / P.6ª	%	145	minimo *minimum*
Resistenza a lacerazione	Long. *Long.*	UNI 4818 / P.9ª	N	50	minimo *minimum*
Tear Resistance	Trasv. *Across*	UNI 4818 / P.9ª	N	90	minimo *minimum*
Resistenza al distacco tra Spalmatura e Supporto	Long. *Long.*	UNI 4818 / P.10ª	N	40	minimo *minimum*
Peel Adhesion	Trasv. *Across*	UNI 4818 / P.10ª	N	30	minimo *minimum*
Infiammabilità / *Flammability*		MVSS 302	Inch	A.E.	
Indicazioni per la manutenzione		Usare Acqua + Sapone Neutro			
Prodotto esente da		Col - Azo - Fckw - Pcb - Pct - Formaldeide			

INFIAMMABILITÀ
La serie INCA è testata in confromità alle norme:
FMVSS 302 - United States Motor Vehicle Safety Standard
ISO 3795 - Internazionale
UNI 9175 - Per materiale accoppiato ad imbottitura di Poliuretano standard ignifugo con densità uguale a 25 kg/m

Vefer® CONTRACT

COLLEZIONE POLO

ANTIGUO

N. 9 varianti colore

I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

A/WHITE

A/BEIGE

A/GREY

A/TORTORA

A/MOKA

A/BROWN

A/DARK

A/GREEN

A/BLUE

Vefer® CONTRACT

COLLEZIONE POLO

BUFALINO

N. 18 varianti colore

I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

B/BCS

B/BCO

B/12

B/5

B/14

B/16

B/8

B/10


B/11

B/23

B/21

B/17

B/75

B/39

B/7

B/33

B/34

B/NRO

Vefer® CONTRACT

COLLEZIONE POLO

NAPPA

N. 18 varianti colore

I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

Vefer® CONTRACT

COLLEZIONE POLO

NEW OLD

N. 9 varianti colore

I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

NW/BEIGE

NW/TORTORA

NW/CAMEL

NW/ORANGE

NW/BORDEAUX

NW/BROWN

NW/GREEN

NW/GREY

NW/BLACK

Vefer® CONTRACT

COLLEZIONE POLO

RETRÒ

N. 9 varianti colore

I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

R34

R92

R66

R67

R91

R93


R85

R68

R99

Vefer® CONTRACT

COLLEZIONE POLO

TEXAS

N. 9 varianti colore

I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

TS/BEIGE

TS/CAMEL

TS/LIGHT BROWN

TS/BROWN

TS/DARK

TS/BORDEAUX

TS/RED

TS/GREEN


TS/GREY

COLLEZIONE POLO

Vefer® CONTRACT

Classe 1 IM - British Standard

Composizione: 59% Pvc - 27% Cotton - 13% Polyester - 1% Polyurethan

CARATTERISTICHE *FEATURES*	**UNITÀ DI MISURA** *MEASURE UNIT*	**VALORI** *VALUES*	**VALUTAZIONE** *RISULTATI*
Peso *Weight*	gr/m^2	650 ± 5%	/
Spessore *Tickness*	mm	1,2 ± 0,1	/
Resistenza alla trazione *Breacking strenght* (UNI EN ISO 1421)	Ordito (N/cm) Trama (N/cm)	≥170 ≥ 80	/ /
Resistenza Delaminazione *Delamination Resistance*	Ordito (N/cm) Trama (N/cm)	≥ 3,5 ≥ 3,5	/ /
Allungamento a rottura *Extension at break* (UNI EN ISO 1421)	Ordito (%) Trama (%)	≥ 25 ≥ 20	/ /
Resistenza lacerazione *Tear strenght* (UNI 4818/9)	Ordito (N) Trama (N)	≥ 15 ≥ 30	/ /
Resistenza alle flessioni (Bally) *Resistance to bonding* (UNI 4818/13A)	Ordito (Cicli) Trama (Cicli)	150.000 150.000	nessun danneggiamento
Resistenza luce (lampada xeno 1500 w) *Light resistance* (ISO 105-B02)	8 cicli da 9 ore	≥ 4 su 8	Scala dei blu
Abrasione Martindale *Martindale Abration*	Cicli	≥ 100.000	
Altezza Rotolo *Roll Width*	cm	140 ± 2	
Lunghezza Rotolo *Roll Lenght*	mtl	30	

Lavaggio Consigliato	Strofinare delicatamente con panno umido di acqua e sapone neutro [Non utilizzare prodotti a base alcoolica e/o aggressivi]

CERTIFICATI

UNI 9175/87 UNI 9175FA-1/94 (Classe 1IM)
BS 5852/90 - Sezione 4 crib5
EN 1021-1/93 EN 1021-2/93
Resistenza ai liquidi feddi EN 12720/97
Resistenza al sudore sintetico PTP Catas 61/100